



Pure & Original

WALL FIX  
IMPRÄGNIERUNGS- UND FIXIERUNGSMITTEL

Der Wallfix, auf der Basis von Acrylatcopolymeren, ist anzuraten bei pudriger Oberfläche zum Verbessern der Haftung.

**Haupteigenschaften:**

- Hohe Haftkraft
- Sehr einfach Verarbeiter
- Wasserbeständigkeit

**Gebrauch:** Anbringen mit einem Quast oder einer Niederdruckspritze, auf trockenem Untergrund bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C. 1 bis 2 Lagen sind ausreichend, abhängig von der Porosität des Untergrunds.

**Allgemein:** Bringen Sie die Farbe mit einem langhaarigen Blockquast, Roller oder Airless an. Verdünnung maximal 10%. Streichen Sie nicht in direktem Sonnenlicht. Streichen Sie von einer trockenen Oberfläche zu einer nassen, frisch gestrichenen Oberfläche. Vor Gebrauch gut rühren und die Farbe kontrollieren.

**Verpackung:** Lieferbar in 1L und 2,5L.

**Haltbarkeit:** Bewahren in ursprünglicher Verpackung und auf einem frostfreien Platz: 6 bis 12 Monate.



**Produkteigenschaften**

Glanz: Matt-Satin

Farbe: Transparent. Basisangaben bei 20°C weißer Farbe

Spezifisches Gewicht: +/- 1.05 g/cm<sup>3</sup>

Feststoffgehalt: +/- 14 gew% in Volumen: +/- 13 Vol%

Empfohlene trockene Lagendicke: 14 Mikrometer

Empfohlene nasse Lagendicke: 100 Mikrometer

Theoretische Ergiebigkeit: 10-20m<sup>2</sup>/l

Trocknungszeit: Staubfrei: 2 Stunden

Überstreichbar: mindestens 4 Stunden

Flammpunkt: nicht zutreffend

